

Sika BlackSeal® BT

Masa za zaptivanje i lepljenje spojeva na bazi butil gume

Opis proizvoda / upotrebe

Sika BlackSeal® BT je jednokomponentna masa za zaptivanje i lepljenje spojeva na bazi butil gume koja dobro prijanja na većinu standardnih krovnih materijala, kao što su bitumen, asfalt, bitumenski filc, metali i drvo, i to za sledeće primene:

- Zaptivanje spojnica na dimnjacima, svetlarnicama i sl.
- Popunjavanje i zaptivanje razmake/pukotine na većini krovnih konstrukcija
- Popravke krovova i oluka
- Za lepljenje crepova, ploča i općiva
- Zaptivanje spojnica na leđima i olucima i olulnim vertikalama
- Lepljenje labavih bitumenskih traka

Karakteristike / prednosti

- Lepi se za razne vrste podloga kao što su beton, bitumenski filc, olovo, cink, l'elik, opeka i sl.
- Ne zahteva osnovni premaz (prajmer)
- Spreman za upotrebu, jednostavan za rukovanje
- Može da se nanosi na vlažne podloge
- Sadrži polimerne aditive za poboljšanje prijanjanja
- Formulacija sa visokim sadržajem l'vrste materije n'odlil'no popunjavanje otvora bez skupljanja
- Odlil'na otpornost na vremenske uticaje

Odobrenje / standardi

ISO 11600 F 7.5P

Podaci o proizvodu

Boja Crna

Pakovanje Kartuže od 540 g (300 ml), 12 kom. po kutiji
100 kutija po paleti

Skladištenje

Uslovi skladištenja/ rok upotrebe

24 meseca od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u neotvorenom i neotvorenom originalnom pakovanju u suvim uslovima i zaštićen od direktnog uticaja sunca na temperaturama između +10°C i +25°C.



Tehnički podaci

Hemijska baza	Butil guma
Gustina	1,8 kg/l
Vreme sušenja	15 ñ 60 minuta, u zavisnosti od debljine, temperature i vlažnosti okoline
Mogućnost pomeranja	7,5%
Curenje	< 3 mm
Radna temperatura	-15°C do +75°C (suva toplota)

Informacije o sistemu

Detalji o primeni

Kvalitet podloge	Betonska podloga mora biti u ispravnom stanju, l'ista, bez tragova nel'istoj a kao što su prašina, cementno mleko, slabo prijanjajul i delovi, ulja i masti. Za sveñ beton ili malter potrebno je dovoljno sa' ekati kako bi se osuñio i sazreo.
Temperatura podloge / okoline	+2°C min. / +40°C max. Proizvod se teñe nanosi pri niñim temperaturama.
Naćin primene / alati	Da biste dobili prave i uredne linije, ivice spojeva zañtitite krep trakom sa obe strane spoja. Traku skinite dok je zaptivna masa joñ uvek mekana i pre nego što pol' ne da se suñi. Zaptivnu masu nanosite ru' nim piñtoljem ili piñtoljem pod pritiskom, pri l' emu vode' i ra' una da ne unosite vazduh. Da bi se masa dobro zalepila, masu uvek obradite ġpahtlom ili par' etom drveta navlañenim lanenim uljem ili razre'iva' em. Po potrebi, masu izravnavajte l' istom vodom sa par kapi sinteti' kog deterdñenta. Za preklopne spojeve, dodajte dovoljnu koli' inu zaptivne mase kako bi se premostio razmak i povrñine pritisnite jednu na drugu dok su joñ uvek lepljive na dodir, pri l' emu je potrebno da ostavite sloj zaptivne mase debljine minimum 2 mm. Kada se proizvod koristi kao lepak, povrñine pritisnite jednu na drugu, razdvojte ih i sa' ekajte oko 10 minuta dok lepak ne postane lepljiv na dodir, a zatim ih ponovo spojte ravnomerno ih pritiskajul i.
Ćišćenje alata	Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanoñenje materijala ol' istiti sredstvom Colma Cleaner, terpentinom ili razre'iva' em. Ol' vrsli (osuñeni) materijal uklanja se isklju' ivo mehani' kim putem.
Napomene o primeni / oganićenja	Proizvod ne upotrebljavati na mestima koja su stalno pod vodom. Proizvod ne upotrebljavati na staklu i plastificiranom PVC-u. Proizvod ne upotrebljavati na povrñinama u zatvorenom prostoru. Na povrñinama koje su izloñene direktnom sun' evom zra' enju, moñe do' i do pojave malih prslina, ali ve' i deo mase ñ e ostati obradljiv.

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim ispitivanjima. Konkretno izmerene vrednosti mogu varirati usled okolnosti na koje mi ne možemo uticati.

Lokalni propisi

Obratiti pažnju da se u zavisnosti od određenih lokalnih propisa osobine ovog proizvoda mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Potrebno je konsultovati lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis oblasti primene.

Zdravstvene i bezbednosne informacije

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, ekološke, toksikološke i druge bezbednosne podatke.

Pravna pouka

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na aktuelnim saznanjima i iskustvima kompanije Sika u slučaju ajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima u skladu sa preporukama proizvođača Sika. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi. Sika zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehničkog lista za željeni proizvod, jer se kopija može dobiti na zahtev.



Sika doo
Patrijarha Pavla 1
22310 Čimanovci
Srbija

Telefon +381 22 2155 777
Faks +381 22 2155 780
www.sika.rs

